

Universal WPS til MIG/MAG-rørsvejsning (680005)

135 MAG-svejsning med fast trådelektrode | 136 MAG-svejsning med elektrode af flusmiddelkerne

MIG/MAG Rørsvejsning (proces 135, 136, 135 WiseRoot+/136)

WPS-nummer	Proces	Svejsetype	Type af samling	Materialegruppe	Fyldmateriale	Materialetykkelse (mm)	Rørets udvendige diameter (mm)	Svejsesejposition	Svejsedetaljer
135 Stuksvejsninger, rør									
WPS 135-BW-T-1	135	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1	3...4	≥ 44.45	PA	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-2	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	PC	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-3	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	PH	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-4	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	H-L045	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-5	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PA	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-6	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PC	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-7	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PH	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-8	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	H-L045	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-9	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PA	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-10	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PC	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-11	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PH	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-12	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	H-L045	ml, ss/bs, nb/mb
136 Stuksvejsninger, rør									
WPS 136-BW-T-1	136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 17632-AT 42 2 P M 1 H5	5...8	≥ 44.45	PA	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-2	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PC	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-3	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PH	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-4	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	H-L045	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-5	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PA	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-6	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PC	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-7	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PH	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-8	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	H-L045	ml, ss, mb
135 WiseRoot+ og 136 Stuksvejsninger, rør									
WPS 135-136-BW-T-1	135 WiseRoot+/136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1/EN ISO 17632-AT 42 2 P M 1 H5	8...10	≥ 44.45	PJ/PA	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-2		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	PJ/PCC	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-3		T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1/EN ISO 17632-AT 46 2 P M 1 H5	8...10	≥ 44.45	PJ/PH	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-4		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	L-L045/H-L045	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-5		T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1/EN ISO 17632-AT 46 4 P M 2 H10	10...20	≥ 44.45	PJ/PA	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-6		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PCC	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-7		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PH	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-8		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	L-L045/H-L045	ml, ss, mb

Du kan finde flere produktoplysninger, videoer og nyheder på vores websted på www.kemppi.com

