

Procédures de soudage normalisées universelles pour le soudage MIG/MAG sur pipe (680005)

Soudage MAG 135 avec fil plein | Soudage MAG 136 avec fil fourré

Soudage MIG/MAG sur pipes (procédé 135, 136, 135 WiseRoot+/136)

N° WPS	Procédé	Type de soudage	Type de joint	Groupe de matériaux	Matériau d'apport	Épaisseur du matériau (mm)	Diamètre extérieur du tuyau (mm)	Position de soudage	Détails du soudage
--------	---------	-----------------	---------------	---------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------

135 Joints par aboutement, pipe

WPS 135-BW-T-1	135	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1	3...4	≥ 44.45	PA	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-2	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	PC	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-3	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	PH	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-4	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		3...4	≥ 44.45	H-L045	sl, ss, nb/mb
WPS 135-BW-T-5	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PA	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-6	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PC	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-7	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PH	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-8	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	H-L045	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-9	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PA	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-10	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PC	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-11	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PH	ml, ss/bs, nb/mb
WPS 135-BW-T-12	135	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	H-L045	ml, ss/bs, nb/mb

136 Joints par aboutement, pipe

WPS 136-BW-T-1	136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 17632-A T 42 2 P M 1 H5	5...8	≥ 44.45	PA	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-2	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PC	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-3	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	PH	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-4	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		5...8	≥ 44.45	H-L045	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-5	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PA	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-6	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PC	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-7	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	PH	ml, ss, mb
WPS 136-BW-T-8	136	T	BW	1.1/1.2/1.4		8...20	≥ 44.45	H-L045	ml, ss, mb

135 WiseRoot+ et 136 Joints par aboutement, pipe

WPS 135-136-BW-T-1	135 WiseRoot+/136	T	BW	1.1/1.2/1.4	EN ISO 14341-A G3Si1/ EN ISO 17632-A T 42 2 P M 1 H5	8...10	≥ 44.45	PJ/PA	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-2		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	PJ/PCC	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-3		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	PJ/PH	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-4		T	BW	1.1/1.2/1.4		8...10	≥ 44.45	L-L045/H-L045	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-5		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PA	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-6		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PCC	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-7		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	PJ/PH	ml, ss, mb
WPS 135-136-BW-T-8		T	BW	1.1/1.2/1.4		10...20	≥ 44.45	L-L045/H-L045	ml, ss, mb

Pour plus d'informations, vidéos et actualités, visitez notre site web www.kemppi.com

